



WEBER.COLOR.FLEX

וובר.קולור.פלקס

רובה גמישה לאיטום על בסיס צמנט למילוי מישקים בעומק 2-12 מ"מ

יישום

ניתן ליישם על גבי משטחי רצפה וקירות עליהם מודבקים אריחים, אריחי רצפה וקירות המונחים בשיטה מסורתית. את המישקים המיועדים למילוי יש לנקות לפחות ב-3/4 מעומקם ולהוציא מהם שאריות חומר קושר או טיח. יש לערבב שק של רובה weber.color.flex ב-5.6 - 6.0 ליטר מים נקיים ולערבב עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. יש להניח לתערובת לעמוד כ-5 דקות. יש לערבב זמן קצר לפני השימוש. יש לוודא כי התפרים נקיים וללא חומר קושר או טיח. על התפרים להיות ברוחב 2-12 מ"מ. יש לפזר את התערובת בעזרת מגב גומי למרק ולוודא שהתפרים מלאים לגמרי. יש לנקות את שטח הפנים בפעם הראשונה בעזרת ספוג בצורה אלכסונית ביחס לתפרים. בעת שימוש בצבעים כהים ואריחים סופגים מאד, ניתן לבצע ניקוי סופי בעזרת מגבת נייר, או בעזרת כרית קרצוף, כשהחומר מספיק קשה.

שימושים

מיועד לקירות חיצוניים ופנימיים, בריכות שחיה, רצפות וציפויים ובשטחים בהם נדרשת גמישות טובה. מתאים לאריחים קראמיים, מוזאיקה, שיש, אבן טבעית, לבני זכוכית, בחזיתות בתים, רצפות מחוממות ותמיכות גמישות.

תכונות מיוחדות

עמיד בדפורמציה של קירות וחזיתות, עמיד בפני הלם תרמי, עמיד בפני מחזורי קפיאה / הפשרה, מתקשה במהירות וקל לניקוי, גימור עדין עד בינוני.



צריכת תפרים ברוחב בין 2 ל-12 מ"מ לכל מ"מ רוחב ועומק

פורמט האריחים	50X50	40X40	30X30	20X30	20X20 15X30	15X15	10X10	5X5	2X2
צריכה, ק"ג למ"ר	0.04	0.05	0.1	0.12	0.13	0.15	0.2	0.3	0.5

נתונים טכניים

משקל סגולי נראה	1.2 גרם לסמ"ק
שאריות מוצקים ב-450 מע' צל'	94%
ph של התערובת	12
מזיק (לפי הצהרת חוק מס' 52 מיום 3.3.97)	לא
דליקות (לפי הצהרת חוק מס' 52 מיום 3.3.97)	לא
עמידות ללחות	מצוינת
עמידות לאורך זמן	מצוינת
עמידות לשמנים וממסים	מצוינת
עמידות לחומצות	לא מומלץ
עמידות לחום	30- עד 90 מע' צל'
גמישות	מצוינת
חוזק לכפיפה	> 10.0 ניוטון לממ"ר
חוזק ללחיצה	> 35 ניוטון לממ"ר
נימיות	≥ 2.00 גרם ל-30 דקות
עמידה בדרישות התקנות האירופאיות	13888 EN

נתונים טכניים

מים לערבוב	22-24%
משקל סגולי לתערובת	1.95 גרם לסמ"ק
אורך חיי התערובת	כ- 70 דקות
טמפרטורת היישום	5-35 מע' צל'
ניתן לשימוש אחרי	12 שעות
ביצוע תפרים אחרי היישום	
ציפוי מודבק	6-8 שעות
אריחי רצפה מודבקים	24-48 שעות
רצפה מצופת טיח	7-14 יום
זמן הקשייה סופית	14 ימים

זמנים אלה חושבו בטמפרטורה של כ 22 מעלות צלסיוס.
תנאי אקלים שונים עלולים לשנות משמעותית את הזמנים המצויינים בטבלה.

ערכים אלה מבוססים על ניסויי מעבדה שנערכו על טיח לאחר שהתקשה בסביבת טמפרטורה מבוקרת והם עשויים להשתנות במידה ניכרת, תלוי בתנאי הסביבה שבה מיושם החומר.



גוון

אפור, אפור בהיר
שחור פחם, חום
סהרה, לבן

אריזה

שק של 25 ק"ג

הגבלות

אין להשתמש על גבי תשתיות
לחות כדי להימנע מכתמי מלח.

אחסנה

12 חודשים באריזה
סגורה מוגנת מלחות

בטיחות

החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאזזור את המקום היטב. במקרה של מגע בין הצבע לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי.
יש לשמור האריזה סגורה היטב ולא לתלותה מהידית. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י פרסקו. אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף ליעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. כל הנתונים המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר, אולם אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.