



FLOOR & TIN

ציפוי חדשני מינראלי דמוי בטון מוחלק בשלל גוונים לרצפות ומשטחי בטון קיימים.



יישום

היישום משתנה בהתאם לתשתית הקיימת, יש להיוועץ עם יועץ מטעם חברת פרסקו. יישום כללי: שכבה ראשונה של base coat + רשת, יישום שכבה שנייה של אנטי קראק, יישום שכבה שלישית של floor & tin ב-2 שכבות, יישום שכבת הגנה מסוג פולי-הידרו ווקס לכה על בסיס פוליאוריטנית.

דילול

מוכן לשימוש.

יבוש למגע

לאחר יישום floor & tin כ-48 שעות. בגמר יישום שכבת הגמר לכה כ-48 שעות.

אריזה

floor&tin base: 25 ק"ג
floor&tin finish: 25 ק"ג

תכונות מיוחדות

שומר על עמידות גבוה בקרצוף, מאפשר נשימה, נדבק בצורה מעולה, עמיד בפני קורוזיה אלקלית. עמיד בתנאי מזג האוויר ומפני עובש וטחב.

כושר כיסוי

base coat 25 ק"ג = 15 מ"ר, אנטי קראק 25 ק"ג = 18 מ"ר, floor & tin 25 ק"ג = 10 מ"ר ב-2 שכבות.

נתונים טכניים

מכיל: חומר קישור מינראלי, פיגמנטים מינראליים אנאורגניים, סיליקה ושברי שיש.

שימושים

מתאים לציפוי רצפות קיימות, ומשטחי בטון.

גימור

מט משי \ מבריק.

גוון

מניפת פרסקו Floor & Tin **הינו חומר מינראלי ולכן יתכנו הבדלים בגוון הסופי.

הגבלות

אין ליישם באם צפוי מזג אוויר גשום בשבוע שלאחר יישום החומר. אין ליישם בטמפרטורה שמתל 35 מעלות צלזיוס או מתחת ל-5 מעלות צלזיוס.

אחסנה

12 חודשים במקום קריר באריזה מקורית וסגורה.



החומר אינו כולל עופרת, בנתון הישום מומלץ לנעוץ משקפי בטן ולאודר את המסכה היבט. במקרה של טעו בן החומר לעיתים יש לנטוף היבט בניסן זרזים ולפתח ליעוץ רפואי. יש לשבור האריזה בטורה היבט ולא לתחזה מורחית. יש לרחיץ פניו עם מים רבים לאחר השימוש. אין לרדבב עם חומרים שלא המלצו ע"י פרסקו. אין לראות בהמלצת ה"ל" חלקי ליישום בנת כריכה פנימי עבודה ספציפית. כל התנאים הנוכחיים כאן נכנסים על בדיקות. ידע וניסיון שהמכבד במעבדה נישטח והם אסלים ביותר. אולם אין לפרש זאת כטחיות כללית. פשוטת או תוספות, אחיזתו רוא על איכות המוצר בכלב. ל השתמשו לרדון והמסכה לרדכי, או שוטפים לעפעפו את הכתב לרדכי או לשנות את התנאים ללא התנהגה נוספת.