



טיח סיד גס - מלטה נטורלה

טיח גולמי לח (MORTAR) מוכן לשימוש לטיוח ולמילוי.



יישום

שכבה ראשונה - שכבת הרבצה:

- יש להרטיב קלות את פני המשטח המיועד לטיוח.
- במידה וקיימת סדיקה, יש למלא בעזרת טיח מסוג רזנטה של פרסקו.
- שכבת הרבצה תיושם בטיח "מלטה נטורלה" + "קוצצ'פסטו" (אבקת חרסים), ביחס של 1 סיד הידראולי ל-8 טיח מלטה נטורלה יש לערבב את שני המוצרים הנ"ל לתערובת אחידה.
- עובי שכבת הרבצה: 8 - 5 מ"מ.
- יש להטביע רשת מסוג פיברטקס על גבי שכבת הרבצה (רשת עמידה באלקליות גבוהה)
- זמן יבוש השכבה 24 שעות לפחות.

שכבה שנייה - מפלס:

- יש להרטיב קלות את פני שכבת הרבצה
 - יש לערבב את הטיח עם אבקת חרסים ביחס של 8:1.
 - עובי שכבה לא יעלה על 15 מ"מ.
 - יש לעבד את השכבה בהחלקה גסה בעזרת כף טייחים מעץ
 - בביצוע טיח עבה, מעל 20 מ"מ, יש ליישם את הטיח במספר שכבות בעלות עובי של כ-15 - 10 מ"מ כל אחת.
 - יש להמתין כ-24 שעות בין יישום השכבות.
- * במידה ונדרש להוסיף סיד הידראולי יש להוסיף 3.5 N.H.L. ביחס של 8:1.
* יש להמתין לפני יישום שכבת השלישית לפחות 20 יום.

תכונות מיוחדות

תרכובת זו בנויה על סמך מסורת וידע איטלקי עתיק ומאפשרת קבלת טיח בעל יכולת הדבקה מכסימלית של שכבות נוספות לגימור, הן על בסיס סיד, הן למילוי והן לטיוח. אבקת החרסים הנמצאת בתוך החומר יוצרת ריאקציה הידראולית המשפרת את התכונות ותורמת להתקשות מהירה ולייצוב כימי-פיזי מהיר. הן הטיח הגולמי והן אבקת החרסים הנם מוצרים טבעיים וידידותיים לסביבה, נטולי מלט ותוספים ולכן החומר מותאם ומשתלב בשלמות בארכיטקטורה טבעית ובילוגית.

שימושים

חומר מליטה המיועד לכיחול והדבקה על גבי לבני כורכר, סיליקה, אבנים טבעיות, שיקום ושחזור מבנים היסטוריים ועתיקות. הבהרה של משטחים ישנים (ייצוב טיח) ביצוע בתים ופרויקטים חדשים עפ"י נהלי הארכיטקטורה הבין-סביבתיים. ניתן ליישם על גבי טיח סיד ישן או חדש, טיח מלט, לבנים רגילות ומבודדים תרמיים - אבן טבעית.

גימור

גס.

הגבלות

אין ליישם במידה וצפוי מזג אוויר גשום בשבוע שלאחר מכן. אין ליישם בטמפרטורה מעל 35 מעלות צלזיוס או מתחת ל-5 מעלות צלזיוס.

אחסנה

3 חודשים במקום קריר ומוצל.

כושר כיסוי

1 ס"מ למ"ר / 16 ק"ג.

דילול

ללא.

יבוש למגע

24 שעות.

אריזה

1.800 ק"ג / 25 ק"ג

FRESCO COLORS

טיח סיד גס - מלטה נטורלה



החומר אינו כולל עפרות, בזזים, חרסים, חלקיקים או חומרים המסוכנים לבריאות. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לרופא. יש לשבור האריזה בזהירות ולא לתהות מהירות. יש להרחיק מפני ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא המלצו ע"י פרסקו. אין לראות בהמלצת ה"ל" חלקי ליישום בנת כרבת פנימי עבודה ספציפית. כל החומרים והבזבים כאן נבדקו על בדיקות. ידע נוסף שהמכשיר במעבדה נבדק בהתאם לנהלים של אקלים בינור, אולם אין לפרש זאת כסחיימת כללית. מפורשת או מוסמכת. אחיזתו ראו על איכות המוצר לבד. ל השתמשו לרדון והאספה לרדון. או שומרים לעצמו את הכתב לרדון או לשנות את התנאים ללא התנהגות מוסמכת.