



טיח ספרדי עדין

טיח מינראלי עדין, במראה אותנטי ויוקרתי.



יישום

יש ליישם שכבה של פריימר מסוג B4 מינראלי בעזרת כף טייחים מנירוסטה לחיזוק התשתית וצמצום הספיגה. לאחר ייבוש מלא של השכבה יש ליישם שכבה שנייה:
- גימור חולי: יש לשפשף בתנועות סיבוביות בעזרת ספוג טייחים.
- גימור חצי מחלק: יש לעבד ולהדק בעזרת המלדג. על קירות פנימיים ניתן ליישם ולטורה בגוונים שונים על מנת לקבל מראה יוקרתי. על קירות חיצוניים יש למרוח סילר סלוקסן לאחר 48 שעות על מנת להגן מפני שינויי אקלים. הסילר אינו פוגע בכשר הנשימה של החומר.

תכונות מיוחדות

מצטיין במעבר אדי מים גבוה, מונע הצטברות לחות בתוך הקירות ומאפשר נשימה. נדבק בצורה מעולה לתשתית. עמיד בפני קורוזיה אלקלית. עמיד בתנאי מזג האוויר ובפני עובש וטחב. ייחודי לסביבה ולמשמש.

כושר כיסוי

כ 2-2.5 ק"ג / מ"ר.

שימושים

מתאים ליישום על גבי קירות חיצוניים / פנימיים במבנים חדשים ומשופצים וכן שיחזור מבנים לשימור בעלי ערך היסטורי. ניתן ליישום על גבי טיח גס, שליכט, טיח סיד וקירות גבס.

גוון

36 גוונים ממניפת פרסקו.

הגבלות

אין ליישם במידה וצפוי מצג איר גשום בשבוע שלאחר מכן. אין ליישם בטמפרטורה שמעל ל 35 מעלות צלסיוס או מתחת ל 5 מעלות צלסיוס.

אחסנה

12 חודשים במקום קריר באריזה מקורית סגורה.

יבוש למגע

24 שעות.

דילול

מוכן לשימוש.

אריזה

25 ק"ג.



החומר אינו כולל עופרת, בניו הישום מחולץ למנוש משקפי טון ולאורד את המסגרת היבש. במקרה של טעו בין החומר לעיניים יש לטווח ריבוב בניסן זרזים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור האריזה סגורה היבש ולא לתחזק מורחית. יש לרדחוק פנימית יום של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא המלצו ע"י פרסקו. אין לראות בהמלצות הכל החריף לישען בעת כריכה עבודה ספציפית. כל התנאים הנוכחיים כאן נכנסים על בדיקות. ידע וקיסון שהמכבד במעבדה נבשח דום אקלים ביתר, אולם אין לפיש זמא סאחייית כללית, פשוטת או טיפוסית, אחיינות ואל על איכות הפועל בכבד. ל השתמשו לרדוק ההספלה לרדכי, או שומרים לעצמו את הכת למעט או לשנות את התנאים ללא התייעה מוקדמת.